



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی

حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مقوای جهت
بسته بندی مواد خوراکی

تجدید نظر اول: ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر مأخذ، مجاز نمی باشد.

پیشگفتار:

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در انکنلوژی و تنوع و گوناگونی محصولات تولیدی . سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید مناسب با علم روز غذا نماید. به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی بصورت ضابطه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول درضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد.

برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	- مقدمه
۲	- هدف
۳	- دامنه کاربرد
۴	GMP - ۴
۴	GMP - ۱-۴ عمومی
۴	۵- انواع مقوا و ظروف مقایی
۴	۶- ظروف مقایی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی
۵	۷- مقواهای بهداشتی
۵	۸- مراحل ساخت مقوا
۶	۹- عملیات ساخت مقوا
۷	۱۰- تجهیزات خط تولید
۷	۱۱- تعاریف تجهیزات
۹	۱۲- تجهیزات و ماشین الات تولید مقایی توربر
۱۰	۱۳- آزمایشگاه
۱۱	۱۴- ویژگیهای شیمیایی مقوا بهداشتی
۱۱	۱۵- ویژگیهای میکروبی مقوا بهداشتی
۱۲	۱۶- حدائق لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی
۱۴	۱۷- پیوست ۱
۱۶	۱۸- پیوست ۲
۱۹	۱۹- پیوست ۳

لازم به ذکر است که موارد مندرج در کادر به جز جداول به عنوان توصیه می باشند.



Fdoc18071v1

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
معارف غذا و بارو
حدائق فضایی و بهداشتی و اجتماعی تولید کننده مقوای بهداشتی برای بسته بندی مواد غذائی

۱_ مقدمه

بسته بندی بعنوان یک فرآیند اقتصادی صنعتی نقش تعیین کننده خود را نه تنها در صنعت مواد غذائی بلکه در کلیه زمینه های صنعتی در چرخه تولید تا مصرف در زندگی اجتماعی امروزه نشان داده است. این فرآیند در حال تحول و توسعه، همواره بعنوان یک بخش پویا و پیچیده علمی و هنری و در عین حال جدال برانگیز در تجارت مطرح است.

بسته بندی در فرم و شکل بینایی بعنوان ظرف حاوی محصول با اینوای نقش حفاظت کننده و آگاهی رهنده مهمترین وجه انتقال در زنجیره توزیع یک محصول از تولید تا مصرف است. با پیشرفت روزافزون این صنعت در تمام زمینه های زندگی و تغییر ساختارهای فنی و تجاری و تیزدگرگونی در الگوی مصرف، برخورداری از سیستمهای نوین و پیشرفته و مواد اولیه سالم را در تهیه محصولات بسته بندی ایجاد میکند.

بطور کلی بسته بندی مطلوب باید اهداف زیررا برآورده نماید:

- مواد غذایی را به منظور جلوگیری از آلودگیها و کاهش ضایعات حفظ کند.
- توزیع و عرضه مواد غذائی را آسان کند.

- انتبارداری و حمل و نقل مواد غذائی را تسهیل نماید.

- اطلاعات و دستورهای لازم را برای مصرف کننده به منظور استفاده درست از محتوی در دسترس قرار دهد. (برچسب گذاری صحیح)

- ومهتر از همه هیچ گونه اثر سوئی بر روی محتوی نگذارد. (مواد اولیه بکار رفته سالم و مناسب صنایع غذائی باشد).

براساس اطلاعات موجود بیش از ۵۰ درصد مواد غذایی تولید شده در کشورهای توسعه نیافرته و در حال توسعه بعلت عدم نگهداری صحیح از بین می رود در حالیکه در کشورهای پیشرفته و صنعتی میزان این ضایعات با استفاده از روشهای مناسب بسته بندی به حداقل رسیده است.

صنعت بسته بندی از سال ۱۹۸۰ به عنوان یک روش مناسب نگهداری و عرضه مواد غذائی مورد نظر بوده و انتظار می رود که با گذشت بیش از ۱۵۰ سال مراحل نکامی خود را طی نموده باشد.

روشهای نوین بسته بندی در دوده اخیر پیشرفتهای شایان توجه داشته و تنوع مواد مورد مصرف در بسته بندی مواد غذائی از مواد سلولزی و مقوا و فلزات سخت مانند فولاد و فلزات قابل انعطاف نظیر آلمینیوم و همچنین شیشه و بالاخره از مواد پلیمری مختلف، مقاومت بوده و در حال حاضر بعنوان یکی از علوم اختصاصی مورد توجه میباشد. در بکارگیری گروههای نامبرده توصیه های بهداشتی باید همواره مد نظر قرار گیرد از طرف دیگر با توجه به نگرانیهای جامعه جهانی نسبت به افزایش آلودگی محیط زیست باید در اندیشه استفاده از روشهای تولید و بسته بندی با حداقل آلودگی زیست محیطی باشیم و مصرف کننده نیز باید آگاهانه مشوق تولید و مصرف محصولی باشد که در عین تأمین سلامت و بهداشت جامعه کمترین آسیب را به محیط زیست وارد آورد.



بسته بندی محصول تولید شده از نقطه آغاز تولید تا مرحله پایان (صرف) باید نه تنها حافظ محتوی در برابر عوامل خارجی نظیر هوا، نور، گرما، گرد و غبار و آلودگیهای میکروبی باشد بلکه باید از نظر ضایعات با توجه به نوع و مقادیر تاثیرات زیست محیطی همواره مدنظر مستولین و دست اندکاران تولید قرار گیرد. در حقیقت تنها راه برآورده تاثیرات زیست محیطی بسته بندی نگاهی دقیق و کنترلهای بهداشتی مواد خام مورد مصرف در سیکل تولید هر فرآورده و میزان ضایعات به جامانده از آن بصورت جامد، مایع و یا گاز است که در کشور ما با توجه به پیشرفت صنایع غذائی و تولید انواع محصولات کشاورزی و دامی نیاز به یک برنامه ریزی منسجم در جهت بهره گیری از بهترین سیستمهای بسته بندی با حداقل تاثیرات مخرب و زیان زیست محیطی احساس میشود. چرا که بسته بندی ناقص و غیراصولی میتواند بطور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب بیماری مصرف کننده و در نهایت صرف هزینه های سنگین درمانی شود.

دست اندکاران و کارشناسان WHO و FAO استراتژی همه جانبه و وسیعتری را به سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان پیشنهاد میکند. روشن شده است که بین اقداماتیکه برای تامین غذایی کافی و اقداماتی که برای اینمی غذا صورت میگیرد هیچ اختلاف و تعارضی وجود ندارد. کوششها نی که برای تهیه غذای سالم بعمل می آید در واقع بخودی خود موجب افزایش حجم غذا میشود، به این معنی که اگر از صدمات و زیانهای وارده جلوگیری شود واز خرابی و فساد و آلودگی غذا پیشگیری شود غذای لازم برای مصرف کننده زیادتر میشود.

وزارت بهداشت که مسؤول تامین بهداشت و سلامت جامعه است با اولویت به امر بهداشت مستولین کنترل مواد غذائی را بر عهده دارد. طبق قانون کلیه مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی که باعلامت تجاری مشخص به بازار عرضه میشوند باید پروانه های بهداشتی را از این وزارت اخذ نمایند این نکته مovid آن است که مواد غذائی فرایند شده در صورتی میتواند از نظر بهداشتی برای عرضه در داخل و خارج کشور مورد تأیید باشد که علاوه برداشتن کلیه شرائط لازم برای تولید از بسته بندی مناسب برخوردار باشند.

امید است که بتوانیم گامهای موثرتری در جهت ارتقاء سلامت مواد غذائی و نهایتا سلامت جامعه برداریم.

۲_ هدف

هدف از تدوین این آیین کار، تعیین حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ملایی بهداشتی برای بسته بندی مواد خوراکی و تعیین تجهیزات لازم خطوط تولید و آزمایشگاهی می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

Fdop18071v2

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ملای بهداشتی برای بسته بندی مواد غذایی

۳_ دامنه کاربرد

این ضوابط در مورد واحدهای تولید کننده مقواهی توپر جهت بسته بندی مواد خواراکی خشک و تر کاربرد دارد.

تعاریف و اصطلاحات

- مقوا (Paper Board)

هر فراورده کاغذی که جرم پایه آن از ۲۰۰ گرم بر متر مربع بالاتر باشد را مقوا می نامیم. بطور کلی مقوا از خمیر چوب، خمیر غلات و یا از ضایعات کاغذی (Waste Paper) تولید می شود.

- کاغذ بکر یا دست اول

کاغذی است که مستقیماً از منابع سلولزی تهیه می شود و ناخالصی دیگری ندارد.

- کاغذ باطله (Waste Paper)

آن دسته محصولات کاغذی که حدائق بک با مرغوف شده و در شرایط موجود قابلیت استفاده مجدد را نداشته باشد، کاغذ باطله محسوب می شود.

- خمیر (Pulp)

مخلط یکنواخت و همگن آب و الیاف سلولز و سایر مواد لفزودنی در محیط آبی را خمیر می نامیم.

- مقوای توپر

مقوای معمولی است که به گونه صنعتی و بهداشتی از آخال کاغذ و برگهای کاغذ باطله ساخته می شود.

- مقوای برش خورده برای جعبه

به مقوای توپری گفته می شود که برای ساختن جعبه در آن برش های لازم و خط "تا" داده شده باشد.

- جعبه مقوایی پر شده

جعبه ایست که از مقوای توپر ساخته شده و درون آن از مواد خواراکی پر شده باشد.



- مواد خوراکی خشک

به مواد خوراکی کفته می شود که میزان رطوبت حدکثر ۱۵٪ باشد
مانند: شیرینی های خشک، انواع بیسکویت، ماکارونی، مواد خوراکی گردی و نیمه گردی، خشکبار^۱ و فرآورده های غلات حجیم شده و رشته آشی.

- مواد خوراکی تُر

به مواد خوراکی کفته کی شود که در صد نم آن بیش از ۱۵٪ باشد.

GMP -۴

جهت تاسیس واحد باید GMP عمومی و اختصاصی باید مد نظر قرار گیرد.

GMP -۱-۲ عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذائی می باشد
که با کد FdoP10611v1 بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود
می باشد.

۵- انواع مقوا و ظروف مقواهی

در حال حاضر مقوا با تنوع زیاد تولید و دربسته بندی مواد غذائی مورد استفاده قرار می گیرد
 مهمترین انواع مقوا در پیوست ۱ آورده شده است.

۵-۱- ظروف مقواهی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی

عمدها به صورت جعبه های مقواهی سخت (Rigid Paper Board Boxes) است که این
جعبه ها خود بر سه نوع می باشند:

- جعبه با درب قابل بلند کردن (Lift Off)، مانند جعبه شیرینی و گز

- جعبه با درب لوایی (Hinged Lid)، مانند جعبه بیسکویت و پیتزا

- جعبه های نوع اسلایدی (Slide)، این نوع جعبه دو تکه بوده و در داخل تقسیم بندی می شود و به
اشکال چهار گوش، کروی و بیضی و در بسته بندی شکلات، آبنبات و شیرینی به علت شکل بودن
مورد استفاده قرار می گیرند

^۱- در حد رطوبت برخی از اقلام خشکبار ممکن است بیش از ۱۵٪ باشد.



۲-۵- مقواهای بهداشتی

مقواهای بهداشتی که در مواد غذایی کاربرد دارند عموماً باید دارای سه لایه به شرح زیر باشند:

لایه بیرونی

شامل کاغذ بکر (دست اول) یا روكش پلی اتیلن یا پروپیلن متالایز می باشد.

لایه مغزی

شامل خمیر کاغذ، آخال کاغذ و ضایعات مربوط به خود خط تولید می باشد که در صورت استفاده از روزنامه و کاغذ باطله دارای چاپ باید عملیات مرکب زرائی (deinking) انجام گیرد.

لایه درونی

شامل کاغذ بکر (دست اول) یا روكش پلی اتیلن یا پروپیلن متالایز می باشد.

- لازم است ضخامت لایه ها بر حسب گرم بر متر مربع اعلام شود.

- ترکیب شیمیائی و گرمایش چسب مصرفی (به منظور چسباندن لایه ها به هم) باید اعلام شود.

- روكشهای پلیمری (لایه پلی اتیلن و یا لایه پلی پروپیلن متالایز) که در تماس با مواد غذایی مستند باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود و مصرف از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد.
- از متدولترین مواد ضد عفونی کننده مجاز هیدروژن پراکساید میباشد.

نذکر: ترکیبات کلردار و کلر نوزاد به عنوان رنگبر و ضد عفونی کننده مجاز نمیباشد.

۶- مراحل ساخت مقوا

ساخت مقوا را سه مرحله تشکیل میشود که عبارتند از:

آماده سازی خمیر (حدائق این تجهیزات را داشته باشد).

پالپ

ریفاینر

اسکرین

سیستم شکل دهن خمیر

سیستم شکل دهن خمیر به دو شکل قابل انجام است که عبارتند از:

سیستم فوردرینینر

سیستم وث

- سیستم خشک کن

خشک کن واحدهای تولید کننده مقوای بهداشتی با اینستی از نوع سیستم پیوسته (Continuous) غلتکی، دوجداره و ترجیحاً با بخار آب باشد.

۷- عملیات ساخت مقوای

مواد اولیه پس از نظارت بهداشتی و تعیز بودن آن توسط بخش کنترل کیفیت مورد تایید قرار می‌گیرد. سپس مرحله جاسازی ناخالصی‌ها توسط ذیروی انسانی انجام گرفته و بعد از آن کاغذهای بالاطه به همراه سایر مواد افزودنی مجاز وارد دستگاه خمیر سازی گردیده و در این مرحله این مواد به صورت خمیر کاغذ در می‌آید و به مخزن خمیر منتقل می‌گردد و پس از آن وارد صافی شده و به مرحله پالایش می‌رود و در آنامه به ترتیب به مخزن سطح ثابت و جعبه تغذیه و میز فوردرینینر منتقل می‌گردد. و پس از طی مراحل پرس و خشک کردن و اتو شدن مقوا به صورت رول خام تولید می‌گردد. سپس رول مقوا به دستگاه لامینیت منتقل شده و با کاغذ دست اول سقید پوشش داده می‌شود و پس از آن بر روی دستگاه برش رفته و به قطعات دلخواه در آمد و به انتبار محصول نهایی انتقال داده می‌شود.

نمودار فرایند تولید

مخزن یکتواخت کننده → پالبر یا خمیر ساز → جدا سازی مواد اولیه → مواد اولیه

جعبه تغذیه → مخزن سطح ثابت → پالایشگر → صافی → مخزن خمیر

پرس اتو → خشک کن → پرس → جعبه های مکشی → میز فوردرینینر
یا سیستم وث

مقوای تولیدی → ماشین برش → ماشین لامینیت → رول کن → کنار بُر
(مجهز به چاپگر)

ارسال به بازار → بسته بندی

**نذکر ۱**

بسته بندی محصول نهایی مقوا باید در بسته هایی به وزن معین با پوشش غیر قابل نفوذ به گونه ای که از آلودگی های محیط در طی نگهداری و حمل و نقل محافظت شوند، بسته بندی شود.

نذکر ۲

- به منظور چاپ بر روی مقوا مرکب چاپ باید سعی نبوده و در قسمت خارجی جعبه مقوا مورد استفاده قرار گیرد به نحوی که محتويات درون جعبه یا آن در تعاس نباشد.

- اطلاعات نشانه گذاری باید مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۱ و ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد.

۸-تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا، باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در استانداردهای معتبر و یا ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تامین نماید.

۸-۱- تعاریف تجهیزات**(Pulper) - خمیر ساز**

دستگاه نایپوسته یا پیوسته برای پراکنده سازی خمیر خشک یا کاغذ باطله درآب به منظور تهیه خمیر مقوا است که در اثر اعمال ضربات مکانیکی چرخشی با سرعت زیاد به قطعات کاغذ باعث شکسته شدن پیوشهای نیدروزی مابین الیاف سلولزی گشته و باعث جدا شدن الیاف از یکدیگر و تولید خمیر می گردد.

(Refiner) - پالایشگر

شامل دستگاهی است که در اثر حرکت صفحه چرخشی دندانه دار سبب جدا شدن بیشتر الیاف از یکدیگر و یکنواختی و بهبود کیفیت خمیر می گردد.

(Screen) - صافی

عيارت است از دستگاهی که در اثر اعمال نیروی گردی از مرکز به مخلوط، باعث جداسازی نرات ناخالصی همراه با خمیر از قبیل شن، سوزن، منگنه و سایر ذرات سنگین تر از الیاف سلولز می گردد.



۴-۱-۴- مخزن خمیر (Machin Chest) :

مخزنی بزرگی است که در آن خمیر مفوا با استفاده از اعمال نیروی مکانیکی چرخشی توسط مخزن یا Mixer به صورت یکنواخت و همگن باقی می ماند و از جدا شدن الیاف از آب و تشکیل دو فاز جلوگیری می نماید و از طریق یک شیر وزنی پایه، به سیستم رساننده به ماشین کاغذ یا مفوا می رود.

۴-۱-۵- مخزن سطح ثابت (Level Box)

مخزنی است که در آن نوسانات خمیر از مرحله قبل گرفته شده و یک جریان یکنواخت از خمیر به مرحله بعدی وارد می شود.

۴-۱-۶- جعبه تغذیه (Head Box)

دستگاهی است که جریان خمیر را در قطر و وزن یکنواخت و دلخواه بر روی سطح نور پخش می نماید.

۴-۱-۷- میز فوردرینیر (Fordinyear)

دستگاهی است که در آن دوغاب خمیر آبگیری شده و میزان غلظت خمیر از ۵٪ درصد به ۶۰ درصد می رسد و خمیر به شکل یک لایه ورق درمی آید.

۴-۱-۸- جعبه های مکشی (Vacuum Box)

دستگاهی است که در آن عمل آبگیری از خمیر توسط پمپ خلاء صورت می گیرد.

۴-۱-۹- دستگاه پرس (Press)

توسط این دستگاه با اعمال نیروی مکانیکی فشردن و طوبت لایه خمیر کاهش می یابد.

۴-۱-۱۰- خشک کن (Dryer)

دستگاهی است جهت خشک نمودن مفوا که معمولاً درجه حرارت روزمان لازم برای خشک شدن مفوا در آن، بستگی به طول دستگاه و ضخامت مفرا دارد و می بایست مجهز به هود (هواکش) جهت تخلیه بخارهای منساعده شده باشد.

۴-۱-۱۱- دستگاه پرس اتو (Calendering)

عبارة است از غلطکهایی که با اعمال فشار مکانیکی زیاد، باعث فشرده شدن و یکنواختی سطح مفوا می گردد.



۱۲-۱-۸- دستگاه رول کن

عبارت است از دستگاهی که ورقه مقوا را به صورت رول با قطر دلخواه درمی آورد.

۴

۱۳-۱-۸- دستگاه لامینیت مجهز به چاپک

در این دستگاه ورقه مقوا با دو لایه کاغذ دسته اول پوشش داده شده و مشخصات مربوطه بر روی آن چاپ می شود.

۱۴-۱-۸- کنار بر

در این دستگاه اضافات ورقه مقوا پریده می شود.

۱۵-۱-۸- دستگاه برش

رول مقوا را به ابعاد دلخواه برش می نهد.

۲-۸- تجهیزات و ماشین آلات تولید مقواهی توپر

تولید مقوا در مسیری شبیه تولید کاغذ میباشد اما از کاغذ ضخیم تر بوده و ماده غذایی را بر برابر زیانهای مکانیکی ، بهتر محافظت می نماید.

- نسمه نقاله (جهت انتقال مواد اولیه به پالپر)

- مخزن آب (جهت تامین آب بهداشتی مورد نیاز در پالپر)

- پالپر Pulper (جهت پراکنده کردن خمیر خشک شده یا کاغذ واردہ در آب)

- همز Mixer (جهت مخلوط کردن و یکتواخت کردن خمیر)

- تمیز کننده Cleaner (جهت جدا سازی ذرات ناخالص)

- اسکرین ها Screens (جهت غربال کردن خمیر)

- میز فوردریپر (سیستم گردش خمیر و آب) یا سیستم دوت

- خشک کن Dryer (جهت آبگیری و خشک کردن مقوا)

- دستگاه پرس اتو

- دستگاه رول کن

- دستگاه لامینیت کاغذ بکر به مقوا

- دستگاه کنار بر

- دستگاه برش زن

- مخزن جمع آوری لجن و مواد زائد جدا شده در غربالها



جمهوری اسلامی ایران

Fdop18071v2

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اگرچه کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حدالل خواباط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مقوای بهداشتی برای بسته بندی مواد غذایی

تذکر

باید سیستم دفع مناسب برای دفع فاضلاب، لجن و مواد زائد جدا شده در غربالها وجود داشته باشد.

۹- آزمایشگاه

تذکر

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد.

واحدهای تولید کننده مقوای دارای آزمایشگاه با وسائل و مواد و امکانات لازم باشد و محصولات تولیدی باید طبق برنامه زمان بندی مناسب مورد آزمونهای لازم بر طبق آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۲۴۱ «جمعه مقوایی مواد خوارکی - ویژگی ها و روشهای آزمون» قرار گیرند.
تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه مبایست مورد بازرسی مراجع ذیصلاح قرار گیرد.



۱-۹- ویژگیهای شیمیائی مقوا بهداشتی

ردیف	نام ترکیب شیمیائی	حداکثر مجاز	روش آزمون
1	Hg	0.002 mg/dm ²	
2	Pb	0.003 mg/dm ²	
3	Cd	0.002 mg/dm ²	
4	پنتا کلرو فنل	0.15 mg/kg	
5	فرم آلدید	1 mg/dm ²	

۲-۴- ویژگیهای میکروبی مقوا بهداشتی

ردیف	نوع باکتری	حداکثر مجاز در هر گرم	روش آزمون (استاندارد ملی ایران به شماره)
۱	شمارش باکتری های هوایی مزووفیل	۵۰۰	۳۵۶
۲	باکتری های کلیفرم	منقی	۴۳۷
۳	استافیلوکوکوس اورینوس کواگولاژ	منقی	۱۱۹۴
۴	استرپتوكوکهای گروه A لانسلید	منقی	۲۱۹۸
۵	پزودوموناس انزوئینوزا		در دست تدوین است
۶	کپک ها	۲۰	۹۹۷
۷	مخمرها	منقی	۹۹۷
۸	کلسزیدیدم پرفورانس	منقی	۲۱۹۷



حداقل مواد شیمیایی و محیطهای کشت مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی و میکروبی
پلیت کانت آکار Plate Count Agar

بریلیانست گرین بایل لاكتوسوز برات (BGb)
streptococcus Enrichment broth
یا

سلفیت F برات

مالاشیت گرین برات Malachit green broth

تریپیس کیس سوی برات Tripticase soy broth
آکار SPS

ساپرو دکستروز آکار + کلرامفینیک (Sabora dextrose) (Yeast Extract Glucos chloramphenicol Agar)

بردپارکر آکار Baird Parker Agar

سیتریماید آکار Cetrimide Agar

KF Streptococcus Agar KF

پیتون (محول دینگر) Pepton / Ringer

تلوریت پتالسیم Potassium Telorite

اتانول

کلرید سدیم NaCl

تری فنیل ترازاولیوم کلراید (T.T.C)

گلیسرول Glycerol

- سایر لوازم و مواد آزمایشگاهی متناسب با نوع و حجم کار و مطابق با استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۶۷۲ (روش آزمون خواص ضد قارچی کاغذ و مقوای) و شماره ۴۷۸۲ (روش شماره کلی باکتریها در کاغذ و مقوای)

تبصره: آزمایشگاه باید دارای میز کار با هواکش مناسب، آب لوله کشی سرد و گرم، سرویس دستشویی کامل، گنجه برای مواد شیمیایی و لوازم شیشه ای باشد.

۳-۹- حدائق لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

- انوکلاو

- انکوباتور

- آون

- بن ماری

- دسیکاتور



جمهوری اسلامی ایران

Edop18071v2

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
معارفه غذا و دارو
حدائق ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مقوای بهداشتی برای بسته بندی مواد غذایی

- کلنی کاتر
- PH متر
- جاری هوازی
- گازپک A (جهت حذف اکسیژن از محیط کشت کلستریدیوم پرفوریجنس)
- Anaerotest A (اندیکاتور نشان دادن حذف اکسیژن از محیط)
- ترازو با حساسیت حداقل ۱٪
- لوله های دورهای ، لوله های بسیار کوچک جهت شناسایی رشد کلیفرم (در صورت وجود کلیفرم گاز تولید شده و در این لوله ها تجمع می یابد)
- تجهیزات شیشه ای (بیشر ، شیشه ساعت ، ارلن دربدار ، بورت ، پیپت ، لوله آزمون مدرج (آپرووت)، قیف ساده ، قیف صافی دار ، صفحه شیشه ای مسطح ، میکرو بورت ، میرد)
- دستگاه آب مقطرگیری
- لامپهای ماوراء بنفش
- فن (تهویه هوا)
- یخچال
- پرش زن (کاتر)
- ضخامت سنج (میکرومتر)



۱-۱- پیوست ۱

۱-۱-۱- اصول فنی و بهداشتی تولید، تجهیزات و ماشین آلات (استاندارد ملی ایران به شماره ۶۶۹۰)

- انتقال مواد اولیه از انبار مربوطه به خمیر ساز باید به گونه ای صورت گیرد که حتی امکان از ریخت و پاش مواد اولیه در اطراف خمیرساز جلوگیری شود.
- خمیرساز باید طی نظافت‌های دوره ای ضد عفونی شده و حتی امکان از تکههای خمیر مقوادر داخل این ظرف به مدت طولانی جلوگیری شود.
- حسب مورد استفاده در قسمت روکش نمودن مقوا باید با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی شیمیابی مقوا به شماره ... مطابقت داشته باشد^۱ و باید به مقداری استفاده شود که باعث افزایش رطوبت بیش از حد مجاز نکر شده با آخرين تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۴۱ «جعبه مقوایی موادغیراکی - ویژگی هاور و شهای آزمون» در مقوا نشود.

مذکور مهم: سیستم تولید مقوای مورد مصرف در صنایع بسته بندی غذایی باید از سیستم تولید مقوای غیر مرتبط کاملاً مجزا باشد و از تجهیزات جداگانه برای تولید هر کدام استفاده شود.

۱-۱-۲- خصایعات خط تولید

- مواد اولیه باید از مواد غیر سلولزی مانند(گیره و منگه و...) جدا گردد.
 - جهت خارج نمودن خصایعات باید ظروف حمل چرخهای بزرگی در نظر گرفته شود که به راحتی قابل حمل باشد این ظروف مرتباً باید تخلیه شوند.
 - خشک کن
- واحدهای تولید کننده مقوا باید مجهز به خط تولید و دستگاه خشک کن پیوسته (Continuous) بوده، درجه حرارت و زمان ماندگاری در خشک کن باید به گونه ای باشد که رطوبت نسبی محصول نهایی مطابق استاندارد ملی ۳۳۴۱ تأمین گردد.

^۱- این استاندارد درست تدرین می‌باشد



۳-۱۰- شرایط فنی بهداشتی وسایل و دستگاهها

- مخزن خمیر باید مجهز به همزن بوده و دارای سطوح داخلی صاف و بدون زوایا و نفاط کور باشد تا تغییر بکردن آنها به آسانی انجام شود.
- دودخاصله در قسمت خشک کن باید به نحو مناسبی به بیرون هدایت شود.
- در کارگاه هایی که دهانه ظرف خمیر ساز در داخل زمین قرار گرفته و دهانه هم سطح زمین میباشد به منظور حفظ اینمی کارگران و جلوگیری از سقوط به داخل ظرف باید اطراف آن حفاظ های مناسب قرار گیرد.
- کارخانه باید برای نظافت های دوره ای دستگاهها و سطوح مجهز به جارو برقی های صنعتی باشد.
- دارای برنامه شستشوی مدون لوله ها و دستگاهها با مواد ضد عفونی کننده مجاز برای جلوگیری از آلودگی و تجمع لجن باشد.

تذکر - بپرسی از پوشش^۱ بهداشتی و مقاوم به چربی در درون جعبه های مواد خواراکی ، بیش از گذاشتن مواد خواراکی ، به گونه ای که تمام کف و جدار داخلی جعبه را کاملا پوشاند الزامی است مجهزین برای بسته بندی شیرینی خشک لازم است این پوشش سطح کامل محتوى را پوشاند

تذکر - کارتنهای مورد استفاده جهت پیتنا و بیسکویتهای فله ای (که با نایلون داخل کارتنه مقوایی قرار می گیرند) باید از نوع دور و سفید باشد.

تذکر - ویژگیهای بسته بندی مقوای یکبار مصرف برای کوجه فرنگی و محصولات مشابه می بایست مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۵۱ باشد.

^۱- اگر برای پوشش از کاغذ بپرسی از کاغذ بپرسی بگیری شود باید ویژگیهای آن برابر با استاندارد شماره ۲۲۴۱ (ویژگیهای کاغذ پارشمند) باشد



۱۱-پیوست ۲

۱۱-۱-کاغذ پارشمینه

کاغذ مخصوص بسته بندی فرآورده های لبی است و روش تهیه کاغذ پارشمینه به این گونه است که در آن کاغذ بی آهار را از یک حمام اسید سولفوریک عبور می دهند تا سلولز تا حدی حل یا ژلاتینی شود. پس از خارج کردن اسید باقیمانده و آبکشی، یک توده الیاف بی شکل و به هم چسبیده باقی می ماند که در مقابل رطوبت و چربی مقاوم بوده و بدون بو و بدون مزد می باشد. این کاغذ در برابر آب سرد و جوش و هم چنین محلول آب تمک مقاوم بوده و از هم جدا نمی شود. ورق این کاغذها می تواند به وسیله نرم کننده نرم شود. معکن است این کاغذها به موم آغشته شود یا با موادی پوشانده شود و یا همچنین می تواند عاجدار باشد.

کاغذی که پارشمینه می شود، باید از الیاف پنبه و یا خمیر کاغذ شیمیایی خالص از چوب تهیه شود.

۱۱-۱-۱-ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی

- کاغذ پارشمینه باید کاملاً با ویژگیهای ارائه شده در جدول یک و زیرنویسهای آن مطابقت داشته باشد، ضمناً نباید هیچگونه اثر سوئی بر روی فرآوردهای لبی که در تعامل با آن است، بگذارد.
- بو: کاغذ پارشمینه نباید در دمای اتاق بوی مشخص و مخصوصی داشته باشد.
- مقاومت به کشش در حالت خیس و خشک: نسبت مقاومت به کشش (طبق بند ۲-۸) کاغذ پارشمینه در حالت خیس نباید کمتر از ۲۵ درصد مقاومت کاغذ در حالت خشک باشد. نمونه ای که برای آزمون کشش در حالت خیس به کار می رود باید به مدت ۱۵ دقیقه در آب با دمای ۲۰±۰ درجه سلسیوس قرار داده شود.

ویژگیهای کاغذ پارشمهینه برای بسته بندی فرآورده های لبض

ردیف	ویژگیها	حدود قابل قبول	بنده روشن	واحد اندازه گیری
۱	جرم پایه یک ورق	۴۳ ± ۵	-	گرم بر متر مربع
		۵۳ ± ۵	-	
		۶۰ ± ۵	-	
		۷۱ ± ۵	-	
۲	مقاومت به ترکیدن	۲/۵	۲-۷	کیلو پاسکال بر هر واحد گرمائی
۳	مواد درخشان کننده نوری	بدون مواد درخشان کننده نوری	۴-۷	-
۴	حداکثر رطوبت موجود	۹	۵-۷	درصد
۵	حداکثر خاکستر	۰/۶	۶-۷	درصد
۶	حداکثر مواد قابل حل در آب	۴	۷-۷	درصد
۷	حداکثر مواد احیا کننده غیر فرار	۰/۶	۸-۷	درصد
۸	حداکثر نفوذ روغن	۵۰۰ نقطه در هر متر مربع	۹-۷	-
۹	حداکثر اسیدیته (میزان اسید سولفوریک)	۰/۰۲	۱۰-۷	درصد
۱۰	حداکثر ارسنیک	۲	۱۱-۷	p.p.m
۱۱	حداکثر مس کل	۲	۱۲-۷	p.p.m
۱۲	حداکثر مس محلول در آب	۵	۱۲-۷ و ۱۳-۷	p.p.m
۱۳	حداکثر آهن کل	۷۰	۱۴-۷	p.p.m
۱۴	حداکثر آهن محلول در آب	۱۵	۱۴-۷ و ۱۲-۷	p.p.m
۱۵	حداکثر سرب	۲۰	۱۵-۷	p.p.m
۱۶	اسید بنزویلیک و اسید سالیسیلیک	بدون اسیدها	۱۶-۷	-
۱۷	اسید بوریک و بوراتها	بدون اسیدبوریک و بوراتها	۱۷-۷	-
۱۸	اسید سولفوریک و سولفیت ها	بدون اسید سولفوریک و سولفیت ها	۱۸-۷	-
۱۹	نشاسته	بدون نشاسته	۱۹-۷	-
۲۰	ژلاتین	بدون ژلاتین	۲۰-۷	-
۲۱	کازئین	بدون کازئین	۲۱-۷	-
۲۲	حداکثر فرمالدهید	۰/۰۵	۲۲-۷	mg/dm ²



جمهوری اسلامی ایران

Fdop18071v2

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید گفته مقوای بهداشتی برای بسته بندی موادغذائی

-	۲۲-۷	بدون کلیسیرین	کلیسیرین	۲۲
-	۲۴-۷	۰/۵-۷	PH	۲۴

۱- در صورتی که کاغذ پارشمینه طبق استاندارد ملی ایران ۴۳۷۷: سال ۱۳۷۸ حاوی ذی اکسید تیتانیوم باشد، حداقل خاکستر موجود ۱/۳ درصد است.

پادآوری- برای ورقهای کاغذ پارشمینه بریده شده با گیوتین، حد رویداری ۱/۵ میلی متر است.



جمهوری اسلامی ایران

Edop1807lv2

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حائل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مقواهی بهداشتی برای بسته بندی مواد غذایی

۱۲- پیوست ۴

۱۲- انواع مقوا و خلوف مقواهی

در حال حاضر مقوا با تنوع زیاد تولید و دربسته بندی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد

مهترین انواع مقوا عبارتند از :

۱۲-۱- مقواهای تراشه‌ای (تاخور) Chip Board

ارزانترین نوع مقوا است که از خرده های فیبر و کاغذ باطله ساخته می شود از خصوصیات عده آن این است که می توان آنرا کاملاً و بدون آسیب دیدن خم کرد . برای بسته بندی مواد غذایی مناسب نیست ولی میتوان برای لایه بیرونی کارتبهای چای و غلات از آن استفاده کرد .

۱۲-۲- مقواهای تراشه‌ای روکش دار . Chip Board with Cover

در عمل توسط ماشین های استران ای ذرات تراشه ای متراکم شده و سپس به عنوان آستر از یک یا دو لایه موادی به نام Liner Stock استفاده می شود مقوا حاصله را مقواهی تراشه ای آستردار (مقواهی جعبه ای) می نامند . این نوع مقوا دارای یک روکش سفید رنگ برای بهبود ظاهر مقوا و همچنین کیفیت چاپ پذیری است . مشخصات تاخوری و رنگ مواد پرکننده و لایه روکش سطح پشتی بسته به ترکیب لایه های آنها متفاوت است . این مقوا هم به صورت پوشش رویی و هم بدون آن تولید می شود . مقواهی با یک لایه سفید ، با دو لایه سفید و لایه پشتی از کاغذ روزنامه هر راه با پوشش رویی انواع مختلف مقواهی chip روکش دار را تشکیل می دهد .

۱۲-۳- مقواهای گرافت فوردرینیو

این نوع مقوا از فیبرهای ۱۰۰٪ خالص گرافت ساخته می شود . دارای استحکام و مقاومت بالایی است معکن است توسط خاک رس خلل و فرج آن برای بهبود چاپ پذیری پوشش داده شود . این نوع مقوا معکن است موم اندود شده و یا به وسیله پلی اتیلن سطح آن جهت مقاومت به رطوبت پوشش داده شود .

۱۲-۴- مقواهای سفید (White Board)

برای بسته بندی مواد غذایی مناسب است و اغلب این مقوا بوسیله پلی اتیلن ، پلی وینیل کلراید یا موم برای ایجاد قابلیت دوخت حرارتی پوشش داده می شود . کاربرد گسترده ای در بسته بندی بسته شکلات و مواد غذایی منجمد دارند .



(Single White Liner)

لایه رویی مقواهی SWL از خمیر کاغذ یا خمیر بازیافتی با کیفیت مرغوب ساخته می شود. لایه پشتی معمولاً خاکستری و یا قهوه ای روشی است. این مقوا سطحی صاف داشته و درخشندگی آن بین ۶۰-۷۰٪ است. SWL برای جعبه هایی بکار برده می شود که ظاهر لایه پشتی آن چندان مهم نیست این نوع مقوا ممکن است دارای پوشش رُسی و یا بدون آن باشد.

(Double White Liner)

این مقوا همانند SWL است با این تفاوت که هر دو لایه رویی و پشتی آن با خمیر کاغذ سفید روکش نهی شده اند. معمولاً روکش لایه پشتی کمتر از لایه رویی پرداخت شده است. DWL در مواردی بکار می رود که ظاهر داخلی جعبه مهم است و یا در مواردی که در هر دو طرف مقوا عمل چاب انجام می شود . سطح مهم قر دارای پوشش رُسی است.

-۷- مقوا سخت سولفاته

مقوا سخت سولفاته با آهارزنی زیاد را اغلب به نام مقوا بسته بندی خوراکی می شناسند. از این نوع مقوا برای خوراکی های مرطوب ، جعبه های فریزری و سایر مصارفی که در آن عملکرده قابل قبول در شرایط مرطوب مورد نظر است ، استفاده می شود. این مقوا محکمترین نوع مقوا است که از ۱۰۰٪ خمیر کاغذ سولفات سفید شده ، بدست می آید. که تماماً سفید بوده و زمانی بکار برده می شود که ظاهر مقوا از اهمیت زیادی برخوردار است و یا در موقعی که نسبت به وزن مقوا بهترین خواص فیزیکی مورد نظر است.

-۸- مقوا دوبلکس (Dublex Board)

این مقوا، دو لایه دارد و از پالپ خالص ساخته می شود. لایه داخلی از پالپ چوب رنگبری شده و لایه بیرونی از پالپ چوب غیر رنگبری شده ساخته می شود